

STIFF 2020

per intersuole di montaggio calzature

Tessuto non tessuto agugliato di fibre sintetiche, con tela di rinforzo in polipropilene, successivamente impregnato con lattice. **Le fibre sono riciclate da lavorazioni precedenti.**

Il 50% delle resine utilizzate proviene da recupero prodotti altrimenti destinati allo smaltimento. Presenta resistenza alla trazione, stabilità dimensionale e resistenza alla cucitura. Indicato per calzature realizzate con cucitura Strobel e successiva applicazione o iniezione della suola

rigido
per cucitura Strobel



42% Poliestere
12% Polipropilene
46% lattice

TEST	UNITÁ	STANDARD	VALORI MEDI
peso	gr/m ²	UNI EN ISO 2286-2	870
spessore	mm	UNI ISO 2589	2,20
densità	kg/m ³		435
altezza rotolo	cm		150
lunghezza rotolo	ml		30
dimensione foglio	cm		110x150
fogli x pallet	n°		500

I dati suddetti sono valori medi rilevati su nostri prodotti standard. I risultati ottenuti sia presso il ns. Laboratorio sia da Laboratori accreditati, seguono sia metodologie interne che Normative Standard. Costituiscono dati tipici e strettamente confidenziali