

FILCOHM 615

Film conduttivo sviluppato per calzature di sicurezza ESD



Accoppiato a tessuti rende uniforme la dissipazione della carica elettrostatica, sull'intera superficie. Ha funzione di barriera al Poliuretano quando utilizzato nei soletti iniettati fusbett.

*ESD
conduttivo*



75 % Poliuretano
25 % Carica Conduttiva

TEST	UNITÁ	STANDARD	VALORI MEDI
peso film	gr/m ²		35
peso film+carrier	gr/m ²		70
altezza rotolo	cm		155
Spessore	mm	EN ISO 2589	0,03
resistenza elettrica	Ohm	EN ISO 20344	<1x10 ⁵
umidità relativa	%	EN ISO 20344	12

I dati suddetti sono valori medi rilevati su nostri prodotti standard. I risultati ottenuti sia presso il ns. Laboratorio sia da Laboratori accreditati, seguono sia metodologie interne che Normative Standard. Costituiscono dati tipici e strettamente confidenziali