

# SOFT 2423

per intersuole montaggio calzature

Tessuto non tessuto agugliato di fibre sintetiche, con tela di rinforzo in polipropilene, successivamente spalmato con lattice. Presenta resistenza alla trazione, stabilità dimensionale e resistenza alla cucitura. Indicato per calzature realizzate con cucitura Strobel e iniezione PU

*morbido - flessibile*  
*per cucitura Strobel*  
*per iniezione poliuretano*



57 % Poliestere  
16 % Polipropilene  
27 % Lattice

TEST	UNITÁ	STANDARD	VALORI MEDI
peso	gr/m <sup>2</sup>	UNI EN ISO 2286-2	610
spessore	mm	UNI ISO 2589	2,30
densità	kg/m <sup>3</sup>		265
altezza rotolo	cm		150
lunghezza rotolo	ml		40

I dati suddetti sono valori medi rilevati su nostri prodotti standard. I risultati ottenuti sia presso il ns. Laboratorio sia da Laboratori accreditati, seguono sia metodologie interne che Normative Standard. Costituiscono dati tipici e strettamente confidenziali