

STIFF 2030

per intersuole montaggio calzature

Tessuto non tessuto agugliato di fibre sintetiche, con tela di rinforzo in polipropilene, successivamente impregnato con lattice. Presenta resistenza alla trazione, stabilità dimensionale e resistenza alla cucitura. Indicato per calzature realizzate con cucitura Strobel e successiva applicazione o iniezione della suola.

rigido
per cucitura Strobel



42% Poliestere
12% Polipropilene
46% Lattice

TEST	UNITÁ	STANDARD	VALORI MEDI
peso	gr/m ²	UNI EN ISO 2286-2	1300
spessore	mm	UNI ISO 2589	3,00
densità	kg/m ³		430
dimensione foglio	cm		110x150
fogli x pallet	n°		350

I dati suddetti sono valori medi rilevati su nostri prodotti standard. I risultati ottenuti sia presso il ns. Laboratorio sia da Laboratori accreditati, seguono sia metodologie interne che Normative Standard. Costituiscono dati tipici e strettamente confidenziali