

LAP 1000

per soletti di montaggio flessibili

Tessuto non tessuto in fibre sintetiche con schiuma di poliuretano e spalmatura con resine sintetiche.

La tecnologia di accoppiatura della schiuma di poliuretano con il non tessuto, conferisce flessibilità e stabilità dimensionale.

Traspirante, insensibile all'umidità, adatto alla cucitura strobel e al montaggio incollato.

traspirante
flessibile



44% Poliestere
28% Poliuretano
28 % Resine

TEST	UNITÁ	STANDARD	VALORI MEDI
peso	gr/m ²	UNI EN ISO 2286-2	790
spessore	mm	DIN 53855	5,50
densità	kg/m ³		143

I dati suddetti sono valori medi rilevati su nostri prodotti standard. I risultati ottenuti sia presso il ns. Laboratorio sia da Laboratori accreditati, seguono sia metodologie interne che Normative Standard. Costituiscono dati tipici e strettamente confidenziali