

# STEP 2610

sviluppato per fodera e sottopiede



Tessuto in poliestere filamento continuo con filato di effetto in carbonio, per garantire la conduttività a valori  $<1 \times 10^5$  nel rispetto della normativa EN ISO 20344.

la costruzione a maglia conferisce quell'elasticità che permette un perfetto adattamento alla forma del soletto.

Il filamento continuo, unito alla porosità della struttura tessile, consentono una elevata traspirazione e dissipazione dell'umidità.

Peso e spessore sono stati studiati con attenzione alla facilità di lavorazione e al comfort per l'utilizzatore finale .

**ESD**  
**conduttivo**



98 % Poliestere  
2 % Carbonio

TEST	UNITÁ	STANDARD	VALORI MEDI
peso	gr/m <sup>2</sup>	UNI EN ISO 2286-2	190
altezza rotolo	cm		160
spessore	mm	EN ISO 2589	0,80
resistenza Elettrica	Ohm	EN ISO 20344	$<1 \times 10^5$
umidità relativa	%		12

I dati suddetti sono valori medi rilevati su nostri prodotti standard. I risultati ottenuti sia presso il ns. Laboratorio sia da Laboratori accreditati, seguono sia metodologie interne che Normative Standard. Costituiscono dati tipici e strettamente confidenziali