

# STIFF 2015

per intersuole montaggio calzature

Tessuto non tessuto agugliato di fibre sintetiche, con tela di rinforzo in polipropilene, successivamente impregnato con lattice.  
Presenta resistenza alla trazione, stabilità dimensionale e resistenza alla cucitura.  
Indicato per calzature realizzate con cucitura Strobel e successiva applicazione o iniezione della suola.

*rigido*  
*per cucitura Strobel*



36 % Poliestere  
14 % Polipropilene  
50 % Lattice

TEST	UNITÁ	STANDARD	VALORI MEDI
peso	gr/m <sup>2</sup>	UNI EN ISO 2286-2	700
spessore	mm	UNI ISO 2589	1,50
densità	kg/m <sup>3</sup>		466
dimensione foglio	cm		110x150
fogli x pallet	n°		550

I dati suddetti sono valori medi rilevati su nostri prodotti standard. I risultati ottenuti sia presso il ns. Laboratorio sia da Laboratori accreditati, seguono sia metodologie interne che Normative Standard. Costituiscono dati tipici e strettamente confidenziali