

CONTEX 1000



per calzature di sicurezza

Non tessuto conduttivo

Accoppiato a tessuti rende uniforme la dissipazione della carica elettrostatica, sull'intera superficie.

ESD
conduttivo



90 % Poliestere
5 % Carica Conduttiva
5 % Resina Sintetica

TEST	UNITÁ	STANDARD	VALORI MEDI
peso	gr/m ²		100
altezza rotolo	cm		150
spessore	mm	EN ISO 2589	0,40
resistenza elettrica	Ohm	EN ISO 20344	<1x10 ⁵
umidità relativa	%	EN ISO 20344	12

I dati suddetti sono valori medi rilevati su nostri prodotti standard. I risultati ottenuti sia presso il ns. Laboratorio sia da Laboratori accreditati, seguono sia metodologie interne che Normative Standard. Costituiscono dati tipici e strettamente confidenziali