

STIFF 2115

per intersuole montaggio calzature

Tessuto non tessuto agugliato di fibre sintetiche, con tela di rinforzo in polipropilene, successivamente impregnato con lattice.

Presenta resistenza alla trazione, stabilità dimensionale e resistenza alla cucitura.

Indicato per calzature realizzate con cucitura Strobel e costruzione California.

rigido
per cucitura Strobel



45 % Poliestere
16 % Polipropilene
39 % Lattice

TEST	UNITÁ	STANDARD	VALORI MEDI
peso	gr/m ²	UNI EN ISO 2286-2	560
spessore	mm	UNI ISO 2589	1,50
densità	kg/m ³		375
altezza rotolo	cm		150
lunghezza rotolo	ml		50
dimensione foglio	cm		110x150
fogli x pallet	n°		550

I dati suddetti sono valori medi rilevati su nostri prodotti standard. I risultati ottenuti sia presso il ns. Laboratorio sia da Laboratori accreditati, seguono sia metodologie interne che Normative Standard. Costituiscono dati tipici e strettamente confidenziali