

# DIFOHM 1000

per sottopiedi

Tessuto non tessuto in fibre sintetiche, con schiuma di lattice.  
Antistatico, traspirante, elastico.

*antistatico*  
*traspirante*



88% Lattice  
12% Fibre sintetiche

TEST		UNITÁ	STANDARD	VALORI MEDI
peso		gr/m <sup>2</sup>	UNI EN ISO 2286-2	890
spessore		mm	UNI ISO 2589	3,30
densità		kg/m <sup>3</sup>		250
altezza rotolo		cm		155
lunghezza rotolo		ml		30
resistenza elettrica	50% U.R.	Ohm	EN ISO 20344	<1x10 <sup>7</sup>
	30% U.R.			<1x10 <sup>7</sup>

I dati suddetti sono valori medi rilevati su nostri prodotti standard. I risultati ottenuti sia presso il ns. Laboratorio sia da Laboratori accreditati, seguono sia metodologie interne che Normative Standard. Costituiscono dati tipici e strettamente confidenziali