STEP 2030

sviluppato per fodera e sottopiede

Tessuto in poliestere filamento continuo con filato di effetto in acciaio,
per garantire la conduttività a valori <1x10^5 nel rispetto della normativa EN ISO 20344.
la costruzione a maglia conferisce quell'elasticità che permette
un perfetto adattamento alla forma del soletto.
Il filamento continuo, unito alla porosità della struttura tessile,
consentono una elevata traspirazione e dissipazione dell'umidità.
Peso e spessore sono stati studiati con attenzione alla facilità di lavorazione
e al comfort per l'utilizzatore finale .

ESD conduttivo

98 % Poliestere
2 % Acciaio

TEST	UNITÁ	STANDARD	VALORI MEDI
peso	gr/m^2	UNI EN ISO 2286-2	150
altezza rotolo	cm		160
spessore	mm	EN ISO 2589	0,60
resistenza elettrica	Ohm	EN ISO 20344	<1x10^3
umidità relativa	%		12

I dati suddetti sono valori medi rilevati su nostri prodotti standard. I risultati ottenuti sia presso il ns. Laboratorio sia da Laboratori accreditati, seguono sia metodologie interne che Normative Standard. Costituiscono dati tipici e strettamente confidenziali