FUS 2014

per sottopiedi iniettati calzature di sicurezza

Tessuto a maglia in poliestere con filato in acciaio. Il film applicato sul rovescio, blocca il passaggio del poliuretano durante la fase di iniezione.
Conduttivo con il 12% di umidità relativa, secondo la norma CEI EN 61340-5-1:2016 per calzature ESD

conduttivo 12% UR

barriera iniezione poliuretano

87 % Poliestere
12 % Poliuretano
1 % Acciaio

TEST	UNITÁ	STANDARD	VALORI MEDI
peso	gr/m^2	UNI EN ISO 2286-2	220
spessore	mm	UNI ISO 2589	1,10
altezza rotolo	cm		150
resistenza elettrica	ohm	EN ISO 20344	$<1x10^5$
umidità relativa	%		12

I dati suddetti sono valori medi rilevati su nostri prodotti standard. I risultati ottenuti sia presso il ns. Laboratorio sia da Laboratori accreditati, seguono sia metodologie interne che Normative Standard. Costituiscono dati tipici e strettamente confidenziali